

ARGILUS

ENDUITS TERRE & MATÉRIAUX ÉCOLOGIQUES

ENDUIT TORCHIS (BASE)

RECOMMANDATIONS DE MISE EN OEUVRE À LIRE IMPERATIVEMENT AVANT UTILISATION



LE TORCHIS S'APPLIQUE EN 2 OU 3 CM D'ÉPAISSEUR MAXIMUM SUR SUPPORT RUGUEUX (PIERRE, PARPAING, BRIQUE) IL NE CONVIENT PAS AUX SUPPORTS LISSES (EX: BOIS, PLÂTRE, FERMACELL)



NÉCESSITE UN TEMPS DE REPOS DE 15 MINUTES MINIMUM APRÈS MALAXAGE APRÈS CE TEMPS DE REPOS RAJOUTER LA QUANTITÉ D'EAU NÉCESSAIRE AFIN D'OBTENIR UN MÉLANGE ONCTUEUX ET COLLANT



AFIN D'OBTENIR UN MÉLANGE ONCTUEUX ET COLLANT, 8 À 9 LITRES D'EAU ENVIRON SONT NÉCESSAIRES POUR UNE QUANTITÉ DE 25 KG DE TORCHIS.



LE SÉCHAGE DOIT SE FAIRE IMPÉRATIVEMENT EN 1 SEMAINE MAXIMUM.

POUR CELA UTILISER LE CHAUFFAGE DE LA PIÈCE OU UN EXTRACTEUR D'HUMIDITÉ.

N'oubliez pas également de ventiler même par temps humide.

POUR TOUTE QUESTION TECHNIQUE,



www.ecobati.be

info@ecobati.be

Tél Belgique : +32 (4) 246 32 49

Fax Belgique : +32 (4) 247 0607

Tél France : +33 1 828 821 68

Tél Netherlands : +31 43 201 06 32